




Verklebe-Empfehlungen zur Verlegung von:

WULFF GmbH u. Co. KG
 Postfach 12 61 • 49499 Lotte
 Wersener Str. 3 • 49504 Lotte
 Telefon 0 54 04 / 8 81-0
 Telefax 0 54 04 / 8 81-819
 E-mail: info@wulff-gmbh.de
 www.wulff-gmbh.de

Banken:
 Commerzbank Osnabrück
 IBAN: DE71 2654 0070 0533 5518 00 | BIC: COBADEFFXXX
 Kreissparkasse Steinfurt
 IBAN: DE13 4035 1060 0025 0002 09 | BIC: WELADED1STF
 Postbank Hannover
 IBAN: DE72 2501 0030 0078 8953 03 | BIC: PBNKDEFFXXX

BELAGSTYP: Nadelvlies Bahnenware Strong 956 Strong 738 Strong 745 Nadelvlies Bahnenware ableitfähig Strong 956 Strong 738 Strong 745 Strong 733 Nadelvlies SL- Fliesen Strong 966		Vebe Floorcoverings GmbH  			
Klebstoff	Bahnenware: WULFF Multi-Strong • Multifunktions-Nassbettklebstoff, faserarmiert ¹⁾ Zahnung B1 – B2 WULFF Multi-Coll • Premium Dispersions-Nassbettklebstoff Zahnung B1 – B2 WULFF AC 11 Dispersions-Klebstoff Zahnung B1 – B2		 www.blauer-engel.de/uz113 „Blauer Engel“ nach RAL-UZ 113		
	Bahnenware ableitfähig: WULFF Multi-Coll LF • Leitfähiger Premium Dispersions-Nassbettklebstoff Zahnung S2 (23TL)				
	Nadelvlies SL-Fliesen: WULFF HV 9 • haftstarke Dispersions-Rutschbremse, faserarmiert ¹⁾ Rolle WULFF HL 1 Dispersions-Rutschbremse Rolle				
Spachtel- masse, Schichtdicke mind. 2 mm	SA 60 Plus • SA 50 Plus • 2K AM 10 • DS 80 • SA 25 • Floor- Direkt • Gipso-Plan • Gipso-Plan Faser •	SA 60 Plus • SA 50 Plus • 2K AM 10 • DS 80 • SA 25 • Floor- Direkt • Gipso-Plan • Gipso-Plan Faser •	max. 3 mm: 2K AM 10 • SA 60 Plus • SA 50 Plus • SA 25 • Floor- Direkt • max. 5 mm Gipso-Plan • Gipso-Plan Faser •	2K AM 10 • Gipso-Plan Faser •	SA 60 Plus • SA 50 Plus • 2K AM 10 • DS 80 • SA 25 • Floor- Direkt • Gipso-Plan • Gipso-Plan Faser •
Grundierung	Micro-Grund • Unigrund Express • NDV 1 •	Micro-Grund • Unigrund Express •	2K DP-Grund ³⁾ • Unigrund Express • EP-BA 583 (absenden)	2K DP-Grund ³⁾ • Unigrund Express • EP-BA 583 (absenden)	2K DP-Grund ³⁾ • Unigrund Express • NDV 1 • Tensit ³⁾ • EP-BA 583 (absenden)

WULFF GmbH u. Co. KG
 Postfach 12 61 • 49499 Lotte
 Wersener Str. 3 • 49504 Lotte
 Telefon 0 54 04 / 8 81-0
 Telefax 0 54 04 / 8 81-819
 E-mail: info@wulff-gmbh.de
 www.wulff-gmbh.de

Banken:
 Commerzbank Osnabrück
 IBAN: DE71 2654 0070 0533 5518 00 | BIC: COBADEFFXXX
 Kreissparkasse Steinfurt
 IBAN: DE13 4035 1060 0025 0002 09 | BIC: WELADED1STF
 Postbank Hannover
 IBAN: DE72 2501 0030 0078 8953 03 | BIC: PBNKDEFFXXX

Untergrund- bearbeitung²)	schleifen, absaugen	schleifen, absaugen	schleifen, absaugen	schleifen, absaugen	schleifen, absaugen
Untergrund	Zement-Estriche	Calciumsulfat- Estriche	Gussasphalt (IC 10, DIN EN 13813) nicht abgesandet	Holzdielen, OSB- und Spanplatten (nach DIN 68771)	tragfähige, wasserfeste Klebstoffreste (Eigenversuche)
Restfeuchtig- keit	< 2,0 CM% unbeheizt < 1,8 CM% beheizt	< 0,5 CM% unbeheizt < 0,3 CM% beheizt	entfällt	entfällt	entfällt

- ¹⁾ Dispersionsklebstoffe sind nicht dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit, ggf. müssen die Belagsnähte verfugt/verschweißt werden.
²⁾ Die BEB- und TKB- Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen sind zu beachten. Untergründe müssen entsprechend DIN 18365 dauertrocken, tragfähig, sauber und rissfrei sein.
³⁾ Darf nicht mit Calciumsulfat-Spachtelmassen „Gipso-Plan“ und „Gipso-Plan Faser“ überspachtelt werden.
 (Stand 11/2018)